

Plasticrete

Plastificante aireante para morteros

Contenido	Art. N°	U/E
25 Litros	893 199 501	1

Propiedades

- Óptima trabajabilidad del mortero y hormigón.
- Reducción del agua de amasado.
- Mejora la adherencia del mortero a los soportes.
- Aumento de la consistencia.
- Evita la segregación de los áridos.
- Disminuye la retracción.
- Mejora la tixotropía, por lo que el mortero no se escurre.
- Disminuye la formación de eflorescencias.
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas.
- Corrige el contenido de finos al introducir en el mortero microburbujas de aire.
- Evita tener que remover el mortero durante su empleo o transporte.

Aplicaciones

Para la realización de todo tipo de morteros y hormigones, tales como:

- Elementos prefabricados.
- Revocos y enlucidos.
- Pavimentos de mortero y hormigón.
- Morteros de reparación.
- Hormigonado de carreteras.
- Bombeo de hormigón o mortero.

Instrucciones de uso

Se suministra listo para su empleo. Añadir directamente al agua de amasado.



Datos técnicos

Aspecto	Líquido viscoso marrón
Densidad	1,04 ± 0,02 gr/cm ³
PH	8 ± 1
Contenido en cloruros	Exento
Conservación	Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las heladas y del calor excesivo.

Consumo

Se añade directamente al agua de amasado. La dosificación aproximada es de 0,10 al 0,20 % sobre peso de cemento. Dosificación constante, aumento de dosificación no produce otros efectos.

Con estas indicaciones que se basan en nuestras experiencias queremos aconsejarles según nuestro saber. Pero no podemos responsabilizarnos del resultado de la manipulación debido a la variedad de aplicaciones y a las condiciones de almacenaje y elaboración que se encuentran fuera de nuestro alcance. Recomendamos siempre realizar ensayo previo. Garantizamos una calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y desarrollos posteriores. Para cualquier aclaración puede dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente que está a su disposición sin compromiso alguno.