

# HIDROFIX



**Mortero súper rápido para el sellado de fugas de agua.**

### Propiedades

Impermeabilizante de base mineral de alta adherencia al hormigón y morteros. Se puede utilizar en condiciones de inmersión permanente en agua o para contener agua desde el exterior. Permite proceso de sellado y las fugas de agua a presión, gracias a su rápida reacción química con el agua actúa bloqueando el paso del agua al instante.

### Modo de empleo

Aplicar sobre el soporte consolidado, limpio y libre de residuos sueltos de morteros, aceites, componentes metálicos, arcillas, etc. Las áreas a ser intervenidas siempre que sea posible deben ser preparados elaborando una base en forma de cuña invertida, más amplia en su interior que en el exterior, para facilitar de esta manera la adhesión de Hidrofix. La preparación del mortero debe realizarse con la menor cantidad de agua posible, apenas la suficiente para conseguir una pasta moldeable.

El mortero debe ser preparado en un recipiente plástico y aplicado en la zona a impermeabilizar con un espátula, paleta o con las manos.

El mortero Hidrofix es un mortero de secado rápido, por eso después de elaborada la pasta esta debe ser colocada en la grieta a tratar y presionar durante 2 a 3 minutos, lo cual será suficiente para endurecer el mortero.

La cantidad de Hidrofix amasado debe tener en cuenta el tiempo de vida de este mortero para endurecer es de 2 a 3 minutos, dependiendo de la cantidad de agua utilizada y la temperatura ambiente. Es posible aplicar una segunda capa de Hidrofix si es necesario.

En caso de aplicar en una fuga de agua corriente, Hidrofix puede ser amasado a mano, siempre y cuando se utilicen guantes y se aplique como se ha mencionado anteriormente, presionando durante 2-3 minutos.



Descripción	Contenido	Art.-Nr.	Cant.
Hidrofix - Mortero en balde	5 kg	<b>0893 199 105</b>	1

### Principales aplicaciones

Selle de fugas de agua en tanques, tuberías, pozos, acequias, garajes y otras aplicaciones que necesitan para sellar el paso de agua desde el exterior. Hidrofix se puede utilizar como un mortero para la impermeabilización super rápida, que bloquea la penetración de agua desde el exterior. En estos casos los agujeros a sellar no deben exceder de 2 cm de diámetro.

Datos técnicos:	
Composición	Mezcla de cemento y aditivos de rápido endurecimiento
Peso específico una vez mezclado.	2 kg/L
Arena	0 - 0,1 mm
Tipo de diluyente	Agua
Relación agua / ligante	Cantidad apenas suficiente para formar una pasta
Tiempo de presión	2 - 3 min.
Color del polvo	Gris
Resistencia a la compresión	> 250 kg/cm <sup>2</sup> (7 días)
Resistencia a la flexión	> 50 kg/cm <sup>2</sup> (7 días)
Adherencia	> 5 kg/cm <sup>2</sup> (5 días)

Con estas indicaciones que se basan en nuestras experiencias queremos aconsejarles según nuestro saber. Pero no podemos responsabilizarnos del resultado de la manipulación debido a la variedad de aplicaciones y a las condiciones de almacenaje y elaboración que se encuentran fuera de nuestro alcance. Recomendamos siempre realizar ensayo previo. Garantizamos una calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y desarrollos posteriores. Para cualquier aclaración puede dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente que está a su disposición sin compromiso alguno.